




PAULI BETON N.V.
Industrielaan 19
B-3730 HOESELT

Tel.: +32(0)89/41.13.00
Fax.: +32(0)89/41.67.19
Email : info@paulibeton.be

TECHNISCHE FICHE
GEWONE METSELSTEEN VOOR DRAGEND METSELWERK
(NBN EN 771-3 +A1)



➤ Benaming :	Holle beton blok
➤ Type Benaming :	Beton 19
➤ Categorie :	I
➤ Fabricage maten :	390-190-190
➤ Maatafwijkingsklasse :	D1
➤ *Karakteristieke druksterkte :	8 N/mm ² \perp
➤ *Genormaliseerde gemiddelde druksterkte :	11 N/mm ² \perp
➤ Vochtgedrag :	0,31 mm/m
➤ Afschuifhechtsterkte :	NPD
➤ Gewicht :	21 kg (droog)
➤ Brandreactie :	Euroklasse A1
➤ Wateropslorping :	NPD
➤ Dampdoorlaatbaarheid :	NPD
➤ Droge gemiddelde volumemassa :	1530 kg/m ³
➤ Thermische eigenschappen :	NPD
➤ **Vorst/dooibestandheid :	Niet bloot te stellen

* Resultaten bekomen na 14 dagen na aanbrengen van mortellaag !

** Te cementeren .